

SPADLINEK UND DIE FLIESENMACHER

Schulgasse 20
A 7512 Kohfidisch

Tel/Fax +43 (0)3366 77 367
Mobil +43 (0)699 1616 6042
spadlinek@aon.at
www.spadlinek-fliesen.com

Hinweise für die Verlegung sowie Reinigung und Pflege von Steinzeugfliesen

Grundsätzlich wird die Haftung für die richtige Verarbeitung ausdrücklich ausgeschlossen. Informativ verweisen wir auf die technischen Merkblätter des österr. Fliesenverbandes, abrufbar unter <http://www.fliesenverband.at/technische-merkblätter/> ohne Haftung unsererseits für die Richtigkeit.

Die Herstellung von unglasierten Steinzeugfliesen ist durch vielfältige mineralogische Umwandlungsprozesse geprägt. Ausgesuchte Rohstoffe werden in einem aufwendigen Verfahren aufbereitet, unter hohem Druck gepresst und bei einer Temperatur von über 1000 C gebrannt. Das Ergebnis ist ein homogenes, dicht gesintertes keramisches Erzeugnis.

Aufgrund der hohen mechanischen Widerstandsfähigkeit sowie der Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer Fluorverbindungen) werden unsere Produkte mit unterschiedlichen rutschhemmenden Eigenschaften in verschiedensten Bereichen stark beanspruchter Bodenbeläge eingebaut. Die geringe Wasseraufnahme sichert eine absolute Beständigkeit gegen Frost.

Verwenden Sie zur Verlegung einen hydraulisch erhärtenden kunststoffvergüteten Dünnbettmörtel (Flexkleber).

Als Fugenmasse ist ein flexibler Fugenmörtel zu verwenden. Fugenmörtel werden heute in einer Vielzahl unterschiedlicher Farben angeboten, wobei dunkle – anthrazitfarbene – Fugenmassen im Trend liegen. Diese enthalten jedoch sehr starke Farbpigmente, die sich äußerst schwer von der Fliesenoberfläche lösen lassen.

Daher ist bei der Verwendung von Fugenmassen, die stark von der Fliesenfarbe abweichen, besondere Sorgfalt geboten.

Um möglichen Verfärbungen des Fliesenbelages bei der Verfugung vorzubeugen, empfehlen wir, den Belag vor der Verfugung mit Zementschleierentferner zu reinigen und mit einer Ausfughilfe zu behandeln.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang unbedingt die Anwendungsvorschriften des Bauchemieherstellers und führen sie im Zweifelsfall eine Probefläche aus.

Nach der Verfugung ist der Belag unter Beachtung der Aushärtezeit von den Resten des Fliesenklebers und der Fugenmasse mit Zementschleierentferner zu reinigen. Die Gewissenhaftigkeit dieser Endreinigung ist von entscheidender Bedeutung für die späteren Reinigungseigenschaften des Fliesenbelages.

Grundsätzlich sind die unglasierten Fliesen schmutzunempfindlich.

Zur Erleichterung der zukünftigen Unterhaltsreinigung empfehlen wir, vor allem in Bereichen wo nicht mit professionellen Reinigungsmaschinen gereinigt wird, eine Imprägnierung auf den nach der Endreinigung absolut sauberen und trockenen Fliesenbelag aufzubringen.

Die Imprägnierung macht den Fliesenbelag wasser- und ölabweisend und verhindert das Eindringen fleckbildender Substanzen.

Der Handel bietet eine Vielzahl spezieller Steinzeugreinigungsmittel an. Diese gewährleisten, den Schmutz rückstandsfrei von der Oberfläche des Bodenbelages zu lösen und zu entfernen.

Verwenden sie auf keinen Fall rückfettende, wachshaltige bzw. schmierseifehaltige Reinigungsmittel. Diese bauen Schichten auf, die den Schmutz geradezu anziehen und den Fliesenbelag nach kurzer zeit unschön aussehen lassen.